

SCHEMA TECNICA NEVADA INT/DO/02

Qualità tecniche

NEVADA la pittura dorada è una pittura decorativa che unisce colori, contrasti, decorazioni con finiture dorate che donano alle pareti incantevole valore. Migliaia di piccole gocce di pittura che si rompono al passare di una spatola e che per effetto di un particolare magnetismo si trasformano in una mescolanza di colori con un effetto dorato. Grazie alla sua formulazione e ai particolari pigmenti impiegati è possibile ammirare le innumerevoli specie di colori in grado di trasmettere nuove sensazioni alle pareti, dall'ambra dorata alla sfavillante dissolvenza degli ori che donano alle ambientazioni preziosi riflessi. NEVADA la pittura dorada è lavabile, idrorepellente, antigraffio, aiuta a prevenire la formazione delle muffe; è particolarmente indicata per la decorazione di superfici in ambienti di prestigio quali ville, palazzi nobiliari, uffici e studi di prestigio, appartamenti e negozi di particolare eleganza. Di facile applicazione, NEVADA permette di lavorare senza lasciare giunte o imperfezioni. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'impiego

Superfici interne di ambienti in ogni tipo di edificio storico o moderno.

Preparazione dei supporti

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

Modalità di applicazione

Applicare NEVADA la pittura dorada con apposito Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la distribuzione del prodotto. Dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare la superficie, facendo una leggera pressione con una spatola inox by OIKOS schiacciando il prodotto, senza asportarlo.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: 5-10% con acqua potabile.

Resa: 6 ÷ 8 m²/l in funzione del supporto e dell'effetto desiderato

Strumenti d'impiego: Pennello-Spagna e Spatole inox by OIKOS

Fissativi: NEOFIX by OIKOS

Fondi: FONDO MURALES by OIKOS

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 3 ÷ 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 2 ÷ 3 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: Acqua

Avvertenze: Agitare manualmente o in mixer giroscopico max 1 min. a bassa velocità.

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: Resine acriliche in dispersione acquosa, speciali pigmenti organici ed inorganici con effetto dorato.

Peso specifico: 1,00 kg/l +/- 3%

PH: 6 ÷ 7

Viscosità: 7.500 ÷ 11.500 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

Resistenza al lavaggio: Lavabile secondo la norma UNI 10560:1996

Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE:

Classe di appartenenza: A/k ; VOC: 10 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 100 g/l

Colori: Tinte di cartella a sistema tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS

Confezioni: Litri 1 - 5

Dati tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALE by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione. Infine applicare NEVADA by OIKOS con Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare con spatola inox facendo una leggera pressione sulla superficie senza asportare il prodotto. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.